

TỔNG QUÁT

Tilebond 2100/2000 là một loại vữa dán gạch đa dụng cho gạch men dùng để kết dính cho các loại gạch tráng men, gạch nung, khảm... Nó phù hợp để sử dụng trên nhiều loại bề mặt như vữa cát xi măng, bê tông đúc sẵn và thạch cao, thích hợp dùng cho cả nội ngoại thất.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM / MÃ SỐ

2100 TRẮNG	75191
2000 XÁM	75181

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bề mặt được thi công phải sạch sẽ và không bụi bẩn lẫn tạp chất. Nên làm ẩm nền xốp và thấm với nước trước khi thi công. Với bề mặt bụi bặm nên Xử lý bằng Terraco Penetrating Primer.

TỈ LỆ PHA TRỘN

Trộn 20 kg Tilebond với 4-5 lít nước sạch và trộn đều để đạt đến độ sền sệt đồng nhất. Để yên trong 5 phút, khuấy lại và thi công.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

- Thi công Tilebond thành từng lớp với độ dày xấp xỉ 3mm bằng cạnh trơn của bay có khía
- Tạo khe hình chữ V qua lớp vữa thi công.
- Đẩy và xoay gạch vào vị trí để bám dính hoàn toàn.
- Cố định gạch trước khi bề mặt vữa dán gạch khô. Phải lên kế hoạch một cách chuẩn xác và phù hợp.
- Nguyên liệu đã được chuẩn bị phải được thi công trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
- Rửa sạch các công cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC KHE NỐI

Để đảm bảo khoảng cách giữa các viên gạch, cần đảm bảo tuân thủ độ dày cần thiết được khuyến cáo.

Khi cần thiết, độ co giãn giữa các khe nên được đưa vào giai đoạn thiết kế.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Xám / Trắng	
Tiêu thụ	2-2.5kg / m ²	
Thời gian bảo quản sau khi pha trộn	1 giờ	
Độ bền kéo	Điều kiện tiêu chuẩn :	EN1348 >0.5N/mm ²
	Lão hóa nhiệt :	EN1348 >0.5N/mm ²
	Sau khi ngâm nước :	EN1348 >0.5N/mm ²
Độc tố	Không có độc tố	
Tồn trữ	12 tháng khi chưa mở bao bì	
Thời gian khô	20 phút.	
Sẵn sàng để chà joint	24 giờ	
Sẵn sàng để sử dụng	14 ngày	
Đóng gói	Bao bì giấy 20kg	

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)22 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 1 2819 045
 Fax : +353 (0) 1 2819 048
 E-mail: technical-centre@terraco.com
 Web: www.terraco.com

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
 Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
 Fax: +92 (0)42 3529 70 55
 Email: terraco@terraco.pk
 Web: www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 9212 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terrakohv.ru
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0) 2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
 Fax: +66 (0)2 946 68 59
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 326 2699
 Fax: +971 (0)4 326 2733
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
 Tel: +44 (0)1825 761 333
 Fax: +44 (0)1825 768 566
 E-mail: sales@addagrip.co.uk
 Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)650 3 820 100
 Fax: +84 (0)650 3 820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com